

Technisches Merkblatt

FOGGIA Kalkfarbe

Artikel Nummer: 35003/35004

Verwendungszweck:

Als desinfizierender, hochweißer Innenanstrich auf Kalk-, Zement-, Gips- Lehm- und Betonuntergründen. Hervorragend als Antischimmelfarbe geeignet.

Eigenschaften:

FOGGIA ist tuchmatt, weiß, gut füllend, mit hoher Verdünnungsreserve. Als klassischer Anstrich auf frischen Putzflächen erreicht FOGGIA eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, pilz- und schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. FOGGIA enthält keine Konservierungsmittel.

Zusammensetzung:

Sumpfkalk in bester Qualität, mindestens 6 Monate gelagert. Marmormehl, Kaolin, Wasser, Methylcellulose, pflanzl. Polysaccharid.

Verpackung:

5l Eimer

10 l Eimer

Ergiebigkeit:

8 Qm / l

Verarbeitung:

FOGGIA Kalkfarbe ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen!

Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken.

Untergründe müssen trocken, fest, sauber und offenporig sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement- Lehm-, Gips- und Betonbasis. Alte kreidende Anstriche vorher abwaschen. Auf Lehmputze zunächst eine Kalkmilch 2 x vorstreichen (1 Teil ANCONA 40 Teile Wasser)

Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen. FOGGIA Kalkfarbe mit Wasser auf gute streichfähigkeit einstellen und gründlich rühren. Zwischendurch während des Streichens ab und zu aufrühren.

Wichtig: Die zu beschichtende Fläche gut vornässen. Das Wasser sollte aber nicht mehr glänzend auf der Wand stehen.

Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze streichen, möglichst langsam trocknen lassen. Im feuchten Zustand erfolgt die Carbonatisierung des Kalkes und damit seine Abriebfestigkeit. Unter Umständen die beschichtete Fläche vorsichtig mit sauberem Wasser besprühen um die Trocknung hinaus zu zögern. FOGGIA mit der Bürste dünn auftragen, zunächst quer und dann längs im Kreuzgang.

Verarbeitung und Trocknung nicht unter 5° C. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen. Die Deckfähigkeit kann erst nach dem Trocknen endgültig beurteilt werden. Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gefahrenhinweise:**Xi, reizend****Produkt enthält Calciumhydroxid**

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 09.08

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen - Edingen

Tel: 07433 - 381 147

Fax: 07433 - 348 27

Internet: www.casanatura24.deEmail: mail@casanatura24.de